



제품 설명 :

Porter's Limeproof Undercoat Sealer 는 페인트칠이 가능한 아무 처리가 안된 표면에 언더코트 실러로 사용가능한 실내/외 용 언더코트 프라이머/실러 제품입니다. 또한 이미 칠해진 표면에 포터스 제품의 어떠한 페인트나 피니시 사용전에 언더코트 프라이머로 사용할 수 있습니다. 흰색이며 울트라 매트 피니시입니다.

사용 장소 :

실내 또는 외부

환경 정보 :

이 제품은 20.85g/L 의 VOC(휘발성 유기 화합물)를 포함하고 있습니다 (휘발성 유기 화합물은 대기 오염에 기여합니다).

다음 설명은 APAS (Australian Paint Approval Scheme 호주 페인트 승인 제도):

매우 높음	>250g/L
높음	>100 - 249 g/L
보통	50 - 99 g/L
낮음	5 - 49 g/L
매우 낮음	<5 g/L

이 제품은 Australian Paint Approval Scheme 에 의해서 Low VOC 로 분류됩니다.

Porter 's Paints 는 최상급 원재료만 사용하며 가능하면 호주 공급 업체로부터 구매합니다. 당사의 제조 프로세스는 환경 및 사용자 건강에 미치는 영향을 최소화하면서 최대 성능을 발휘하도록 설계되었습니다.

권장 사용 :

잘준비된 대부분의 실내 또는 외부의 석고보드, 목재, 석조, PVC 파이프 및 가구에 사용 가능합니다.

색상 :

Limeproof Undercoat Sealer 는 흰색으로 제공됩니다. 필요하다면 조색을 할 수 있습니다.

제약 :

새로운/ 처리가 안된 석고(플라스터)에 적합하지 않습니다. 기름칠이된 목재에 적합하지 않습니다. 고습에서, 10 도씨 이하 또는 30 도씨 이상에서 작업하지 마십시오.

준비 :

표면은 이물질, 흙, 먼지, 기름, 기름때 및 곰팡이가 없는 깨끗하고 잘 유지된 표면이어야 합니다. 새로 만들어진 벽면일 경우 Limeproof Undercoat Sealer 를 바르기전에 완전히 굳어야합니다.

최소 건조/경화 시간 :

시멘트 렌더링	28 일
시멘트 베강 표면	14 일
벽돌 및 모르타르	56 일
채워진 콘크리트 블락	56 일
프리-캐스트 및 인-시추 콘크리트	56 일

페인트 칠이 안된 갓 만들어진 플라스터 :

플라스터가 완전히 굳고 건조될 때까지 작업을 시작하지 마십시오. 먼저 Porter's Mineral Silicate Primer 를 붓이나 롤러로 1 차례 발라줍니다. 지축 건조는 20 분이며 2 시간 이상의 건조 시간을 줍니다. 그 다음에 Porter's Limeproof Undercoat Sealer 를 붓, 롤러 또는 스프레이를 사용해 발라줍니다. 지축건조는 2 시간이며 6 시간 이상을 건조시킵니다.

어플리케이션 :

사용전에 잘 저어주십시오. 브러시, 중간 두께의 롤러 또는 스프레이를 사용해 한번 또는 두번에 코트를 올려줍니다. 지축 건조 1 시간. 첫번째 코트와 두번째 코트 사이에 최소 6 시간의 건조시간을 주십시오. 오버 코팅을 하기전에 6 시간 이상 건조시켜주십시오.

스프레이 세부 정보 (Wagner 권장)

팁 사이즈: 24thou. 필터: 그린

커버리지(1 회 기준) :

대략 12m sq./L 커버. 표면의 질감, 다공성, 낭비 페인트의 양에 따라 달라질 수 있습니다.

세척 :

물.

패키징 :

Porter's Limeproof Undercoat Sealer 는 1L, 4L, 10L & 15L 의 사이즈로 제공됩니다.

보관 :

서늘하고 건조한 곳에 얼지 않도록 보관하십시오.

주의 사항 :

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 삼키지 마십시오. 눈에 들어가지 않게 하십시오. 장시간 피부 접촉을 피하십시오. 적절한 환기 장치를 설치하십시오. 우발적인 접촉이 발생하면 즉시 물로 씻어 내십시오.